



PRiMIUM FLOOR 30R

Additivo superfluidificante di ultima generazione per la messa in opera di **pavimentazioni in calcestruzzo** da realizzarsi **in climi estivi**

ADDITIVI PER PAVIMENTAZIONI

Descrizione

PRiMIUM FLOOR 30R è un additivo a base acrilica moderatamente fluidificante che permette di migliorare le caratteristiche del calcestruzzo sia allo stato fresco che indurito e di regolare i tempi di lavorazione delle pavimentazioni durante il periodo estivo. E' un prodotto liquido che deve essere impiegato durante la fase di confezionamento del calcestruzzo.

Vantaggi

- Tempi di finitura adeguati anche alle elevate temperature per effetto delle proprietà ritardanti;
- Produzione di miscele fluide che favoriscono una più rapida posa in opera ed una maggior compattazione del calcestruzzo;
- Riduzione dell'acqua d'impasto (circa 15%);
- Conferisce al calcestruzzo resistenze meccaniche più elevate alle brevi stagionature;
- In quanto riduttore d'acqua, consente di progettare delle miscele di calcestruzzo a ritiro ridotto, per l'abbassamento del rapporto a/c e l'incremento del rapporto inerte/cemento;
- Conferisce coesione e plasticità al calcestruzzo che lo rende meno sensibile ai fenomeni di segregazione;
- Miglior finitura superficiale
- Consente di ottenere una maggior produttività e quindi una riduzione dei costi di gestione in cantiere;
- La struttura realizzata è più durabile e avrà, durante il suo ciclo di vita, dei minori costi di manutenzione;
- E' l'additivo fondamentale di un Sistema Tecnologico formato da una serie prodotti che permette di realizzare pavimentazioni con differenti caratteristiche e proprietà in funzione delle esigenze operative e di progetto (PRMIUM PAV, GNIUS PAV, FIBER PAV, STABIL PAV).

Dosaggi e caratteristiche tecniche

Dosaggio: 1,00 – 2,00 litri / 100 kg di legante.
Peso specifico a 20°C: 1,040±0,02 kg/l.

Compatibilità con cementi e altri additivi

PR/MIUM FLOOR 30R è compatibile con tutti i cementi previsti dalla UNI EN197-1 e con tutti gli additivi della General Admixtures ad esclusione di quelli della linea **SUPER N** in quanto, in caso di uso combinato, vengono parzialmente ridotti gli effetti fluidificanti o di riduzione d'acqua.

PR/MIUM FLOOR 30R è compatibile con:

- i prodotti della serie **AIR VOID**, additivi aeranti per calcestruzzi resistenti ai cicli di gelo-disgelo;
- **CURING W** oppure **CURING S** per pavimenti stagionati con membrane anti-evaporanti;
- lo spolvero indurente **TOPCRETE** particolarmente adatto in presenza di aggregati a rischio di alcali-reattività;

In caso si debbano produrre pavimenti industriali in SFC (Shrinkage-Free Concrete), cioè calcestruzzi senza ritiro si consiglia di impiegare **PR/MIUM FLOOR 30R** con gli additivi **GiNIUS SRA 1** (riduttore di ritiro liquido) ed **EXPANCOLL** (agente espansivo in polvere).

Consigli per l'uso

PR/MIUM FLOOR 30R deve essere introdotto durante la fase di impasto del calcestruzzo, terminate le fasi di carico degli aggregati, del legante e dell'80-90% dell'acqua efficace. Per ottimizzare la fluidificazione procedere con un'accurata miscelazione (45 secondi/m³). Il servizio tecnologico di General Admixtures è a disposizione per verificare, in funzione delle applicazioni e delle materie prime utilizzate, il dosaggio corretto da impiegare.

Confezioni

PR/MIUM FLOOR 30R è disponibile sfuso in autocisterna, in cisternette da 1100 kg ed in fusti da 210 kg.

Stoccaggio

PR/MIUM FLOOR 30R va conservato in appositi imballi, chiusi, in luogo protetto non esposto ai raggi solari, ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 25°C per un periodo non superiore ai 6 mesi. Per l'utilizzo del prodotto presso l'impianto di betonaggio è consigliato l'impiego di un apparato di dosaggio con tubazioni in polietilene e guarnizioni in viton.

Indicazioni di pericolo

Prodotto non infiammabile e non pericoloso. Leggere attentamente le istruzioni sulle confezioni, richiedere e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

PRODOTTO MARCATO CE - UNI EN 934-2

I dati sopra citati sono basati sulle nostre attuali conoscenze scientifiche e pratiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. La nostra assistenza tecnica rimane a disposizione per qualsiasi informazione o intervento. Tutti i consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto o riportati nella presente scheda tecnica, non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul prodotto finale ottenuto dall'utilizzatore. E' responsabilità del cliente verificare la correttezza della scelta tecnica e dell'utilizzo del prodotto nelle proprie lavorazioni per le finalità che si prefigge.

Azienda certificata per la gestione dei Sistemi Qualità e Ambiente conformi alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001