



PRMIUM RM 259 L

Additivo **superfluidificante** a base acrilica per calcestruzzo **preconfezionato (RM)** in clima estivo

SUPERFLUIDIFICANTI PER CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

Descrizione **PRMIUM RM 259 L** è un superfluidificante ad alta efficacia, a base di polimeri acrilici, per calcestruzzi preconfezionati (RM) da trasportare e gettare in climi estivi. Il prodotto è indicato per ottenere prestazioni elevate allo stato indurito impiegando dosaggi contenuti. È consigliato per confezionare miscele destinate ad infrastrutture viarie, idrauliche e marittime.

- Vantaggi**
- Forte riduzione della richiesta d'acqua (circa 20-30%);
 - Buon mantenimento della lavorabilità;
 - Nessun ritardo nello sviluppo delle resistenze alle brevi stagionature;
 - Additivo poco sensibile alle variazioni delle materie prime impiegate nel confezionamento della miscela;
 - Produzione di calcestruzzi "robusti" per effetto dell'azione viscosizzante;
 - Si evitano le riaggiunte d'acqua e di additivo superfluidificante in cantiere;
 - Utilizzato come riduttore d'acqua consente di progettare miscele a ritiro ridotto, per la riduzione del rapporto a/c e l'incremento del rapporto inerte/cemento;
 - Migliora le prestazioni quando viene impiegato assieme ai prodotti della serie **MICRO-POZZ**; l'utilizzo combinato consente di ottenere calcestruzzi ad elevata durabilità e strutture con vita nominale di servizio più elevata;
 - Utilizzato in abbinamento al disarmante **DEMOULD PRMIUM** consente di ottenere manufatti con elevata finitura estetica.

Genere volante MICRO POZZ PFA L'impiego di **PRMIUM RM 259 L** in combinazione con la Genere Volante **MICRO-POZZ PFA** permette di ottimizzare la miscela in termini di costi e prestazioni:

- I costi sono ridotti per l'ottimizzazione del dosaggio dei leganti;
- Le prestazioni vengono migliorate nella coesione e plasticità della miscela allo stato fresco e nell'aumento nelle resistenze e della durabilità allo stato indurito.

Dosaggi e caratteristiche tecniche Dosaggio: 0,40 - 1,20 litri / 100 kg di legante.
Peso specifico a 20°C: 1,07±0,02 kg/l.

Compatibilità con cementi e altri additivi **PRMIUM RM 259 L** è compatibile con tutti i cementi previsti dalla UNI EN 197-1 e con tutti gli additivi della General Admixtures ad esclusione di quelli della linea **SUPER N** in quanto, in caso di uso combinato, vengono parzialmente ridotti gli effetti fluidificanti o di riduzione d'acqua.

Consigli per l'uso **PRMIUM RM 259 L** deve essere introdotto durante la fase di impasto del calcestruzzo, terminate le fasi di carico degli aggregati, del legante e dell'80-90% dell'acqua efficace. Per ottimizzare la fluidificazione procedere con un'accurata miscelazione (45 secondi/m³). Il servizio tecnologico di General Admixtures è a disposizione per verificare, in funzione delle applicazioni e delle materie prime utilizzate, il dosaggio corretto da impiegare.

Confezioni **PRMIUM RM 259 L** è un prodotto liquido disponibile sfuso in autocisterna, in cisternette da 1000 kg ed in fusti da 200 kg.

Stoccaggio **PRMIUM RM 259 L** va conservato in appositi imballi, chiusi, in luogo protetto non esposto ai raggi solari, ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 25°C per un periodo non superiore ai 6 mesi.
Per l'utilizzo del prodotto presso l'impianto di betonaggio è consigliato l'impiego di un apparato di dosaggio con tubazioni in polietilene e guarnizioni in viton.

Indicazioni di pericolo Prodotto non pericoloso. Leggere attentamente le istruzioni sulle confezioni, richiedere e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

SUPERFLUIDIFICANTI PER CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

PRODOTTO MERCATO CE - UNI EN 934-2

I dati sopra citati sono basati sulle nostre attuali conoscenze scientifiche e pratiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. La nostra assistenza tecnica rimane a disposizione per qualsiasi informazione o intervento. Tutti i consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto o riportati nella presente scheda tecnica, non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul prodotto finale ottenuto dall'utilizzatore. E' responsabilità del cliente verificare la correttezza della scelta tecnica e dell'utilizzo del prodotto nelle proprie lavorazioni per le finalità che si prefigge.

Azienda certificata per la gestione dei Sistemi Qualità e Ambiente conformi alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001