

### FLOOR PROTECT 600



Protettivo superficiale, con effetto antimacchia, per pietre e calcestruzzi

**Descrizione** **FLOOR PROTECT 600** è un impregnante pronto all'uso, in soluzione acquosa, a base di polimeri fluorati che conferisce alla superficie trattata un effetto antimacchia. È indicato per la protezione di pietre naturali, terra cotta, calcestruzzo, mattoni e in particolar modo per il marmo che consente di limitare la permeabilità all'acqua ed agli agenti chimici.

**FLOOR PROTECT 600** fornisce un'eccellente idro-oleo repellenza e ottime proprietà antimacchia contro olio d'oliva e di semi, caffè, ketchup, mostarda, il tutto testato secondo *STAIN TEST CTIOA-T72* modificato a 24 ore. Il trattamento presenta un effetto trasparente, non modifica l'aspetto naturale della pietra o del calcestruzzo trattato.

**Certificazione** EN 1504-2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo (Principi: I-PI).

- Vantaggi**
- Eccellente idro-oleo repellenza;
  - Spiccate proprietà antimacchia;
  - Manufatto facile da pulire una volta trattato;
  - Riduzione delle efflorescenze saline;
  - Buone proprietà antigraffiti;
  - Trattamento duraturo;
  - Di facile applicazione (a pennello, rullo o con nebulizzatore).

**Consumo** Circa 100+300 g/m<sup>2</sup>  
La resa del prodotto varia in funzione della capacità di assorbimento del supporto trattato. È buona prassi trattare il calcestruzzo fino a saturazione e comunque è consigliabile effettuare un test di assorbimento prima dell'applicazione.

**Confezioni** **FLOOR PROTECT 600** è disponibile in cisternette da 1000 kg, in fusti da 200 kg e in taniche da 25 kg.

## TRATTAMENTI SUPERFICIALI

### Caratteristiche tecniche

Proprietà	Metodo di Prova	Unità di misura	Prestazione
Tipo di consistenza	-	-	Liquido
Densità (a 20 °C)	ISO 758	kg/l	1,04±0,02
Assorbimento capillare	EN 1062-3		≤ 0,25
Profondità di penetrazione all'acqua in pressione	EN 12390-8	mm	≤ 10
Assorbimento per immersione in olio	EN 13580 (modificato con olio)	%	< 0,2
Test antimacchia con olio (24 ore)	CTIOA	-	Superato
Test antimacchia con acqua (24 ore)	CTIOA	-	Superato
Test antimacchia con vino rosso (24 ore)	CTIOA	-	Superato
Test antimacchia con caffè (24 ore)	CTIOA	-	Superato
Test antimacchia con cola (24 ore)	CTIOA	-	Superato
Test antimacchia con vino bianco (24 ore)	CTIOA	-	Superato
Test antimacchia con mostarda (24 ore)	CTIOA	-	Superato

### Consigli per l'uso

#### Preparazione del supporto

Prima dell'applicazione, eliminare dalla superficie da trattare sporco, polvere, grassi, oli, vernici, efflorescenze saline, muschio, alghe, licheni che possono impedire la penetrazione del prodotto in profondità.

La scelta del sistema di pulitura, nel caso di superfici vecchie, dipende dal tipo di sporco, generalmente può essere sufficiente un lavaggio con acqua fredda, diversamente in presenza di macchie di olio e grasso è consigliata la pulitura con acqua calda o vapore. In assenza di sporco è sufficiente una accurata spazzolatura e una depolverizzazione con aria compressa.

Se l'applicazione di **FLOOR PROTECT 600** avviene dopo il taglio dei giunti di contrazione di un pavimento, è necessario rimuovere accuratamente la polvere da taglio per evitare che non vada a impastarsi con il prodotto.

#### Applicazione

**FLOOR PROTECT 600** può essere applicato a pennello, a rullo, o tramite uno spruzzatore a bassa pressione (a zaino manuale) per grandi superfici.

Il prodotto può essere applicato anche su calcestruzzo fresco, ma l'efficacia ne viene ridotta; non applicare in caso di bleeding. Su calcestruzzo indurito, si consiglia di applicare il prodotto dopo una maturazione di almeno 28 giorni.

Agitare prima dell'uso e applicare una prima mano fino a saturazione e aspettare che si asciughi prima di procedere con la seconda. La seconda mano va applicata in direzione ortogonale rispetto alla prima. Si consiglia di non transitare sulla superficie trattata per almeno 12÷24 ore (in funzione della temperatura) dalla fine dell'applicazione.

#### Precauzioni e manutenzione

Le superfici delle pavimentazioni trattate con **FLOOR PROTECT 600**, mantengono a lungo le caratteristiche di idro-oleo repellenza, qualora la pulizia ordinaria venga effettuata utilizzando acqua ed eventuali detersivi neutri. Si consiglia la rimozione delle sostanze aggressive dalla superficie entro 24 ore (al fine di evitare la comparsa di sgradevoli aloni).

---

## TRATTAMENTI SUPERFICIALI

---

**Stoccaggio** **FLOOR PROTECT 600** va conservato in appositi recipienti, chiusi e protetti dal gelo e dall'esposizione diretta ai raggi solari, ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 25°C per un periodo non superiore ai 12 mesi.

**Indicazioni di pericolo** Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo.  
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

*I dati sopra citati sono basati sulle nostre attuali conoscenze scientifiche e pratiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.  
La nostra assistenza tecnica rimane a disposizione per qualsiasi informazione o intervento.  
Tutti i consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto o riportati nella presente scheda tecnica, non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul prodotto finale ottenuto dall'utilizzatore.  
È responsabilità del cliente verificare la correttezza della scelta tecnica e dell'utilizzo del prodotto nelle proprie lavorazioni per le finalità che si prefigge.*

Azienda certificata per la gestione dei Sistemi Qualità e Ambiente  
conformi alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001