



## PRiMIUM HR 356

Additivo **superfluidificante-riduttore d'acqua ad alta efficacia**, per calcestruzzo **preconfezionato** ad elevate prestazioni allo stato fresco e indurito

SUPERFLUIDIFICANTI PER CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

### Descrizione

**PRiMIUM HR 356** è un superfluidificante a base di polimeri di nuova generazione adatto per il calcestruzzo preconfezionato da trasportare con tempi di percorrenza particolarmente lunghi. Pur essendo un prodotto ad alta efficacia, si riescono a produrre calcestruzzi con elevata fluidità e allo stesso tempo particolarmente robusti. Queste caratteristiche permettono di ottenere miscele stabili con una maggiore riduzione della richiesta di acqua efficace (di circa 10 l/m<sup>3</sup>) utilizzando i normali dosaggi dei superfluidificanti acrilici della linea **PRiMIUM RM**.

**PRiMIUM HR 356** viene impiegato nei calcestruzzi ad elevata lavorabilità, ottimizzati nel contenuto delle componenti leganti.

Il suo impiego è previsto per la produzione di calcestruzzi a basso rapporto a/c e di calcestruzzi autocompattanti (SCC), in climi caldi e temperati.

### Vantaggi

- Additivo di elevata qualità, per produzioni che ricercano la migliore affidabilità;
- Elevata riduzione d'acqua;
- Per calcestruzzi fluidi ad elevato mantenimento della lavorabilità;
- Ridotta sensibilità alle variazioni delle materie prime impiegate nel confezionamento del calcestruzzo;
- Si evitano le riaggiunte d'acqua e di additivo superfluidificante in cantiere;
- Utilizzato come riduttore d'acqua consente di progettare delle miscele a ritiro ridotto, per l'abbassamento del rapporto a/c e l'incremento del rapporto inerte/cemento;
- Miglioramento delle prestazioni quando impiegato in abbinamento ai prodotti della serie **MICRO-POZZ**; l'utilizzo sinergico consente di ottenere calcestruzzi ad elevata durabilità e strutture con vita nominale di servizio più elevata;
- Utilizzato in abbinamento al disarmante **DEMOULD PRiMIUM** consente di ottenere manufatti di pregio architettonico.

### Genere volante MICRO POZZ PFA

L'impiego di **PRiMIUM HR 356** in combinazione con la Genere Volante **MICRO-POZZ PFA** permette di ottimizzare la miscela in termini di costi e prestazioni:

- I costi sono ridotti per l'ottimizzazione del dosaggio dei leganti;
- Le prestazioni vengono migliorate nella coesione e plasticità della miscela allo stato fresco e nell'aumento nelle resistenze e della durabilità allo stato indurito.

### Dosaggi e caratteristiche tecniche

Dosaggio: 0,50 - 1,10 litri / 100 kg di legante.  
Peso specifico a 20°C: 1,07±0,02 kg/l.

### Compatibilità con cementi e altri additivi

**PRiMIUM HR 356** è compatibile con tutti i cementi previsti dalla UNI EN197-1 e con tutti gli additivi di General Admixtures ad esclusione di quelli della linea **SUPER N** in quanto, in caso di uso combinato, vengono parzialmente ridotti gli effetti fluidificanti o di riduzione d'acqua.

<b>Consigli per l'uso</b>	<b>PR/MIUM HR 356</b> deve essere introdotto durante la fase di impasto del calcestruzzo, terminate le fasi di carico degli aggregati, del legante e dell'80-90% dell'acqua efficace. Per ottimizzare la fluidificazione procedere con un'accurata miscelazione (45 secondi/m <sup>3</sup> ). Il servizio tecnologico di General Admixtures è a disposizione per verificare, in funzione delle applicazioni e delle materie prime utilizzate, il dosaggio corretto da impiegare.
<b>Confezioni</b>	<b>PR/MIUM HR 356</b> è disponibile sfuso in autocisterna, in cisternette da 1000 kg e in fusti da 220 kg.
<b>Stoccaggio</b>	<b>PR/MIUM HR 356</b> va conservato in appositi imballi, chiusi, in luogo protetto non esposto ai raggi solari, ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 25°C per un periodo non superiore ai 6 mesi. Per l'utilizzo del prodotto presso l'impianto di betonaggio è consigliato l'impiego di un apparato di dosaggio con tubazioni in polietilene e guarnizioni in viton.
<b>Indicazioni di pericolo</b>	Prodotto non pericoloso. Leggere attentamente le istruzioni sulle confezioni, richiedere e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

## PRODOTTO MERCATO CE – UNI EN 934-2

*I dati sopra citati sono basati sulle nostre attuali conoscenze scientifiche e pratiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. La nostra assistenza tecnica rimane a disposizione per qualsiasi informazione o intervento. Tutti i consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto o riportati nella presente scheda tecnica, non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul prodotto finale ottenuto dall'utilizzatore. E' responsabilità del cliente verificare la correttezza della scelta tecnica e dell'utilizzo del prodotto nelle proprie lavorazioni per le finalità che si prefigge.*

Azienda certificata per la gestione dei Sistemi Qualità e Ambiente conformi alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001